



Ул. Стогово 13 А 1000 Скопје, Македонија
Т: 389 2 3124 322 Ф: 3126 920 Е: mail@euromakkontrol.com



ЕУРОМАК – КОНТРОЛ ОДДЕЛ ИНСПЕКЦИЈА QUALITY SUPERINTENDENCE CORPORATION

СЕРТИФИКАТ ЗА КВАЛИТЕТ БР. 81/20

Скопје, 16.11.2020 год.

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

- Име на производ: Nilego Hydrostop-Течна гума, 1kg
- Нарачател: СК-МОНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Куманово
- Место и дата на инспекција: 09.11.-16.11.2020 год., Лабораторија на Еуромак Контрол – Скопје (Извештај бр.XIV-11-20/184)
По доставена мостра
- Услови на инспекција: Законот за хемикалии („Службен Весник на РМ“ бр. 145/10) и Закон за безбедност на производите (Сл. Весник на РМ бр. 33/06, 63/07, 24/11, 51/11, 148/11, 164/13, 152/15).
- Техничка документација:

II. ПРЕДМЕТ НА ИНСПЕКЦИЈА

- Мострирање: По доставена мостра
- Квалитативна инспекција: Органолептичка, физичка и хемиска анализа на Nilego Hydrostop-Течна гума, 1kg

III. НАОД НА ИНСПЕКЦИЈА

3.1 Органолептичка анализа

Органолептичка анализа	Резултат
Изглед	Густа еластична емулзија
Боја	Бела
Мирис	Карактеристичен за производот
Пакување	Пластична амбалажа од 1kg

3.2 Физичка и хемиска анализа

Испитани параметри	Декларирани вредности	Резултат
Ратворливост во вода	/	Нерастворлив
pH (1% p-p)	8-9	8,15
Остаток после испарување на 105°C	/	87%
Испарливи материи на 105°C	/	13%
Специфична тежина g/cm ³	1,15	1,154 g/cm ³

3.3 Производителска спецификација:

Пигменти
Полнители
Стабилизатори
Емулгатори
pH регулатор
Подобрувачи

IV. УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ

Nilego Hydrostop-Течна гума е специјална заптивна емулзија за сидови, рамни кровови, подруми, купатила, темели, базени, фонтани, балкони и било кои други бетонски површини. Филмот добиен со **Nilego Hydrostop-Течна гума** е многу еластичен, траен, водоотпорен и декоративен во исто време.

Може да се употребува внатре и надвор на стари и нови површини. Идеален е за површини со пукнатини поради својата еластичност. Исто така отпорен е и на создавање нови пукнатини на веќе покриена површина. Се аплицира врз малтер, цигли, натур бетон, гипс, стакло, дрво, иверица, метал и др. Може да се аплицира пред лепење на керамички плочки како и врз нив.

Филмот што го формира **Nilego Hydrostop-Течна гума**, е комплетно отпорен на надворешни влијанија во подолг временски период. Површините премачкани со течна гума се размни, без споеви и фуги. Производот може да се пигментира. Производот е еколошки не токсичен, има одлична еластичност и издржливост на временски неприлики. По негова апликација и сушење може да стои на температура од -35°C до +80°C. Резистентен (отпорен) е на УВ зраци.

V. ПАКУВАЊЕ И МАРКИРАЊЕ

Доставената мостра е пакувана во единечна оригинална пластична амбалажа од 1kg. Согласно одредбите на Законот за хемикалии („Службен Весник на РМ“ бр. 145/10), декларацијата на средството содржи: Nilego Hydrostop-Течна гума -Еластична хидроизолација, име и заштитено име на производ, заштитен знак, адреса и телефонски број на правното лице одговорно за ставање во промет, адреса, и-меил адреса и телефонски број на лицето од кое може да се добие листата на податоци за состојките, како и содржината на производот и инструкциите за употреба и специјалните предупредувања.

VI. НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ

Подлогата на која се нанесува Nilego Hydrostop (течна гума) мора да биде чиста и сува со максимална влажност од 8%–12%, доколку бетонската подлога е испукана, пукнатините треба да се пополнат или целата површина да биде глетована (со лепак за надворешни услови). Подготвената површина за третирање со Nilego Hydrostop (течна гума) (пред употреба да се промеша) најпрвин се премачкува со основа “Nilego- POLIGRUND” за подобра лепливост кој треба целосно да биде исушен (минимум 8 часа). По сушење на основата со четка или ваљак се нанесува Nilego® Hydrostop (течна гума) – парцијално метар по метар и веднаш на првиот метар додека течната гума е мокра се поставува полиестерско платно за армирање и врз платното се нанесува уште еден слој Nilego Hydrostop (течна гума) се додека платното целосно не биде покриено. Се остава да се суши минимум 8 часа и потоа се нанесува уште еден слој на Nilego® Hydrostop (течна гума) – завршен слој одосно по следниот технолошки ред:

1. Нанесување на хидроизолационен слој основа "Nilego-POLIGRUND"

2. По сушење на основата со четка или ваљак се нанесува Nilego Hydrostop (течна гума) – парцијално метар по метар и веднаш на првиот метар додека течната гума е мокра се поставува полиестерско платно за армирање и врз платното се нанесува уште еден слој Nilego Hydrostop (течна гума) се додека платното целосно не биде покриено.

3. Нанесување на последен завршен слој на Nilego Hydrostop (течна гума).

ВНИМАНИЕ! Завршниот слој се нанесува по сушење на претходно нанесените слоеви на Nilego® Hydrostop (течна гума). Се нанесува при температури над 5°C и не се препорачува да се работи на температури над 35°C и изведба во зимски услови и голема влажност на воздух.

VII. СКЛАДИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ

Препаратот Nilego Hydrostop-Течна гума се чува во простории со температура од 5°C до 35°C. Не се препорачува негово чување подолго време на сончево влијание.

Производот не смее да замрзне.

Рокот на употреба: 1 година во оригинална неотворена амбалажа.

VIII. БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ

8.1 Опасност по здравјето

Потребно е да се избегнува контакт на производот со кожата (да се користат заштитни ракавици). Материјалот не е токсичен, но при инцидентен контакт, во случај да се контаминираат површини на кожата, истите места треба веднаш да се измијат со вода и сапун. Ако материјалот дојде во контакт со очите, потребно е веднаш да се исплакнат со големо количество вода и да се побара медицинска помош.

8.2 Чистење и депонирање

Остатоците од производот се отстрануваат со вода. Искористената амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад. Се препорачува, начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжително да се примени адекватна опрема.

IX. ЗАКЛУЧОК

Врз основа на извршената органолептичка, физичка и хемиска анализа и добиените резултати, предметната мостра, Nilego Hydrostop-Течна гума, 1kg ги задоволува барањата согласно Законот за хемикалии („Службен Весник на РМ“ бр. 145/10), и Закон за безбедност на производите (Сл. Весник на РМ бр. 33/06, 63/07, 24/11, 51/11, 148/11, 164/13, 152/15) и може да се пушти во употреба.

Инспектор – Јелена Трајковски

изработува

Виш Инспектор – Сузана Темелкоска

контролира

Технички менаџер – Сузана Темелкоска

одобрува

НАПОМЕНА: Умножувањето на овој документ е дозволено само како целост. Делови на овој документ не е дозволено без одобрение на Еуромак Контрол. Резултатите се однесуваат на доставената мостра.

This inspection has been carried out to the best of our knowledge and conscience and this certificate does not absolve the seller and the buyer from their contractual responsibilities. In case of quality superintendence or inspection of goods we are responsible in accordance with the deed contract, in case of taking over of goods in accordance with principles of power of attorney, while for weight and quality quarantine transactions we are responsible in accordance with the stipulations of contracts concluded relative to such transactions.



Ул. Стогово 13А 1000 Скопје, Македонија
Т: 389 2 3124 322 Ф: 3126 920 Е: mail@euromakcontrol.com



ЕУРОМАК КОНТРОЛ – ОДДЕЛ ЛАБОРАТОРИЈА
QUALITY SUPERINTENDENCE CORPORATION

ф 7.8/3

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ
Бр. XIV-11-20/184

Скопје, 16.11.2020 год.

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

1.1 Име на производ: Nilego Hydrostop-Течна гума, 1kg
1.2 Нарачател: СК-МОНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Куманово
1.3 Начин на мострирање: По доставена мостра
1.4 Датум и место на испитување: 09.11-16.11.2020 год. Лабораторија на „Еуромак-Контрол“ ДОО Скопје

2. ПРЕДМЕТ НА ИНСПИТУВАЊЕТО

Органолептичка и Хемиска анализа на Nilego Hydrostop-Течна гума, 1kg

3. НАОД НА ИСПИТУВАЊЕТО

Органолептичка анализа	Резултат
Изглед	Густа еластична емулзија
Боја	Бела
Мирис	Карактеристичен за производот
Пакување	Пластична амбалажа од 1kg

3.1 Хемиска анализа

Испитани параметри	Декларирани вредности	Резултат
Ратворливост во вода	/	Нерастворлив
pH (1% p-p)	8-9	8,15
Остаток после испарување на 105°C	/	87%
Испарливи материи на 105°C	/	13%
Специфична тежина g/cm ³	/	1,154 g/cm ³

Аналитичар:
Јелена Трајковски дип.хем.инж

Одобрил:
Сузана Темелкоска дип.хем.инж

НАПОМЕНА: Размножување на лабораториската анализа не е дозволено без одобрение на Еуромак Контрол. Презентираните резултати се однесуваат на испитуваниот примерок.